Cecil PROFESSIONNEL

AX30

LASURE SATINEE LONGUE DUREE

Garantie 6 ans*

RECOMMANDEE POUR LES **EXPOSITIONS SEVERES** / AX 30 **INCOLORE : SPECIAL EXTERIEUR**

- ***Lasure professionnelle pour la protection longue durée** et la décoration des bois intérieurs et extérieurs.*
- ***Spécial expositions sévères** : mer, montagne, **excellente tenue sur bois difficiles.***
- *Insecticide, fongicide et renforcée anti-U.V. **pour une protection maximale.***

CARACTÉRISTIQUES

Classification : AFNOR NFT 36005 : Famille 1 - Classe 4a
Satisfait la norme NFT 34202

Aspect : : film sec satiné

Forme : onctueuse

Densité : 0,91 +/- 0,05

Extrait sec : 48 à 53 % selon les teintes

Solvant : white spirit contenant moins de 1 % de composés aromatiques

Résine : alkyde

Pigment : oxydes de fer transparents très solides à la lumière

Teintes : incolore (spécial extérieur longue durée anti UV), tons bois. Toutes les teintes sont miscibles entre elles

Point éclair : compris entre 25° C et 45° C

Matières actives :
- Insecticide : cyperméthrine
- Fongicide antibleuissement : 3- iode - 2 propynyl butyl carbamate (IPBC)

Utilisation : Intérieur / Extérieur

Conditionnement : 1 L - 5 L - 15 L

Stockage :
- conditions : 5°C < T° < 40°C
- conserver dans son emballage hermétique d'origine

UTILISATION

Lasure de finition ou d'entretien courant sur bois fortement exposés pour chalets, portes, volets, fenêtres, charpentes, bardages, barrières...

PROPRIÉTÉS

Coloration : laisse apparent le veinage du bois tout en colorant.

Insecticide : protection répulsive de la surface des bois, empêche la ponte des insectes.

Fongicide : évite le développement en surface des champignons de bleuissement et moisissures sur les bois sains.

Hydrofuge : imperméabilise le bois tout en le laissant respirer.

Anti UV : protège contre le grisaillement dû aux rayonnements solaires.

Microporeux : ne s'écaille pas, ne cloque pas, s'entretient par réapplication après simple brossage.

MODALITÉS D'APPLICATION

Selon les conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1

SUPPORTS ET CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES :

Ne pas appliquer :
- à l'extérieur par temps de pluie, brouillard, neige.
- en dessous d'une température de 5° C.
- au dessus de 35° C.

Les bois doivent être propres et secs (humidité < 20 %)

En extérieur ou dans les pièces humides prévoir de traiter les bois neufs avec un traitement insecticide fongicide adapté à la classe d'emploi avant de lasurer.

Sur les essences de bois contenant des substances qui retardent le séchage des résines alkydes (Iroko...) : appliquer au préalable AX ISOL.

Sur les essences de bois contenant des tanins, appliquer au préalable AX PRIMAIRE.

PRODUIT :
Prêt à l'emploi.
Sur Western Red Cedar et bois neufs en général : appliquer en 1ère couche une lasure fluide AX 10, ou l'AX 30 dilué avec 20 % de white spirit.

Remuer avant emploi.

Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation.

MATÉRIEL : Brosse ou pistolet

SÉCHAGE (T° : 20°C - HR : 65%) :
- Hors poussière : 6 Heures
- Manipulable : 8 Heures
- Entre couches : 10/12 Heures

RENDEMENT PAR COUCHE :
variable selon la nature du bois
14 à 16 m² / litre

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :
White spirit

RECOMMANDATIONS

Attention, contient de la méthyléthycétoxime et des carboxylates de colbalt. Peut déclencher une réaction allergique.
- R 10 : Inflammable.
- R52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- S 2 : Conserver hors de la portée des enfants.
- S 23 : Ne pas respirer les vapeurs.
- S 24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- S 46 : En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- S 51 : Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.
- S 61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales et la fiche de données de sécurité.

* Concerne les bois sains, propres, secs et non gras (à l'exception des essences de bois durs et difficiles : chêne, red cédar, bois exotiques...). Application trois couches conformément au mode d'emploi défini selon les conditions et prescriptions déterminées par le DTU 59.1. La garantie est limitée au remboursement du produit.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Très longue durée extérieure
Fréquence d'entretien 5/6 ans
Formulation incolore pour une tenue extérieure de 2 à 3 ans

SYSTÈMES D'APPLICATION

LES MEILLEURS SYSTÈMES POUR LES PLUS HAUTES PERFORMANCES
INTERIEUR 2 COUCHES / EXTERIEUR 3 COUCHES

REMARQUE : L'APPLICATION AU PRÉALABLE D'UN PRODUIT DE TRAITEMENT DES BOIS AMÉLIORE NETTEMENT LA DURABILITÉ DES LASURES DANS LE TEMPS.

BOIS NEUFS ET ENTRETIENS

Sur bois neufs et sains :
appliquer un traitement préventif, fongicide, insecticide.

SYSTÈME DE LASURES CECIL	BOIS NEUFS	ENTRETIEN COURANT	FRÉQUENCE D'ENTRETIEN
AX10 ***Système haute pénétration*** *Spécial bois neufs et bois durs*	*2/3 couches*	*1 couche*	*2/3 ans*
AX20 ***Système confort d'application*** *Spécial entretien sans coulures*	*1 couche AX 10 2 couches AX 20*	*1 couche*	*4/5 ans*
AX30 ***Système longue durée*** *Spécial expositions sévères*	*1 couche AX 10 2 couches AX 30*	*1 couche*	*5/6 ans*
AX30 INCOLORE ***Système incolore longue durée*** *Incolore spécial extérieur*	*1 couche AX 10 2 couches AX 30 incolore spécial extérieur*	*1 couche*	*2/3 ans*
AX40+ ***Système haute protection*** *Spécial longue durée sans odeur Séchage rapide*	*1 couche AX 40+ diluée avec 10% d'eau 2 couches AX 40+*	*1 couche*	*5/6 ans*

BOIS À RÉNOVER

Sur bois anciens lasurés :
appliquer si les bois sont attaqués, un traitement curatif par injection et badigeonnage en extérieur.

Sur bois à renover :
remplacer les bois abîmés. Décaper si besoin les anciens vernis ou peintures avec AX DKP. Eclaircir les bois grisaillés avec AX NET, puis appliquer un traitement curatif si besoin.

		1ère COUCHE	2 et 3ème COUCHES
Eclaircir les bois lasurés foncés	*Expositions "normales"*	*AX Eclair*	*AX20*
	Expositions "sévères"	*AX Eclair*	*AX30*

Rév. 02 - 06 / 03

Cecil PROFESSIONNEL